

An extruded lightweight polymer based on a medium-density polystyrene blend

Geëxtrudeerde lichtgewicht polystyreenmix van medium densiteit

Un polymère léger extrudé à base d'un mélange de polystyrènes de densité moyenne

Extrudiertes, leichtes Polymer auf der Grundlage eines Polystyrol-Mix mittlerer Dichte

Polímero fabricado por extrusión de peso ligero a base de una mezcla de poliestireno de densidad media

Polimero estruso leggero basato su una miscela di polistirene a media densità

Wyłaczany lekki polimer na bazie mieszanki polistyrenu o średniej gęstości

Orac nv/sa
Biekorfstraat 32
8400 Oostend, Belgium
T: (0)59 80 32 52
info@oracdecor.com
www.oracdecor.com

UM203 - 02/2024 EN/NL/FR/DE/ES/IT/PL

MADE IN EU

Product range

Productgamma
Gamme de produits
Produktreihe
Gama de productos
Gamma di prodotti
Gama produktów



Cornices
Kroonlijsten
Corniches
Eckleisten
Cornisas
Cornici
Gzymisy

Product advantages

Productvoordelen
Avantages produits
Produktvorteile
Ventajas del producto
Vantaggi del prodotto
Zalety produktu



Budget friendly quality

Goede prijs/kwaliteitverhouding
Bon rapport qualité/prix
Gutes Preis/Qualitätsverhältnis
Buena relación calidad/precio
Buon rapporto qualità/prezzo
Jakość przyjazna dla budżetu



Light weight profiles

Lichtgewicht profielen
Légèreté des profils
Leichte Profile
Perfiles ligeros
Profili leggeri
Lekkie profile



100% recyclable

100% recycleerbaar
100% recyclable
100% recyclable
100% reciclable
100% riciclabile
100% nadaje się do recyklingu



Sharp lines and sharp reproduction of details

Scherpe lijnen en fijne weergave van alle details
Reproduction précise et délicate de tous les détails
Scharfe Konturen und gute Verdeutlichung von Details
Líneas pronunciadas para un diseño óptimo
Linie pulite e dettagli definiti
Ostre linie i wierne odwzorowanie detali



Resistant to most common cleaning detergents and moisture

Bestand tegen de meeste gangbare schoonmaakmiddelen en vocht
Résistant aux détergents les plus courants et à l'humidité
Beständig gegen die meisten gängigen Reinigungsmittel und Feuchtigkeit
Resistente a la mayoría de detergentes comunes y a la humedad
Resistente ai più comuni detergenti e all'umidità
Odporność na większość popularnych detergentów i wilgoć



Ease of cutting and installation

Makkelijk te verzagen en te installeren
Facile à recouper et à installer
Einfach zu sägen und zu installieren
Fácil de cortar e instalar
Facile da tagliare e installare
Łatwość cięcia i montażu



Easy to finish with a quality paint. Only UV-stable after final painting

Gemakkelijk af te werken met een kwaliteitsverf. Pas UV-stabiel na afwerkingslaag.
Finition facile avec une peinture de qualité. Résistant aux UV seulement après l'application de la peinture finale
Einfach mit einem Qualitätslack zu lackieren. Erst nach der Endlackierung UV-beständig
Fácil de acabar con pintura de calidad. Solo es resistente a los rayos UV cuando se aplica el acabado
Facile da rifinire con una vernice di qualità. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale
Łatwe do wykończenia wysokiej jakości farbą. Stabilny tylko na promieniowanie UV po końcowym malowaniu



Can not be sanded

Niet schuurbaar
Ne peut pas être poncé
Nicht schleifbar
No se puede lijar
Non può essere carteggiato
Nie można szlifować



Only interior use

Voor binnengebruik
Pose uniquement en intérieur
Nur für Innenräume
Solo para interiores
Solo per applicazioni interne
Tylko do użytku wewnętrznego

Orac characteristics

Orac karakteristieken
Orac caractéristiques
Orac Eigenschaften
Características de orac
Caratteristiche di orac
Charakterystyka Orac



Non-primed products, necessary to paint with quality paint. Not-UV resistant. Only UV-stable after final painting

Producten zonder grondverf, noodzakelijk om te schilderen met kwaliteitsverf.
Niet UV-bestendig. Pas UV-stabiel na de laatste verflaag

Produits non peints, il est nécessaire de les peindre avec une peinture de qualité.
Non résistants aux UV. Stables aux UV uniquement après la primaire d'accrochage et la peinture d'impression.

Nicht grundierte Produkte, die mit Qualitätsfarbe gestrichen werden müssen.
Nicht UV-beständig. Erst nach der Endlackierung UV-beständig

Productos no imprimados, es necesario acabarlos con pintura de calidad.
No resisten los rayos UV hasta después de la pintura final

Prodotti non primerizzati, occorre verniciare con pittura di qualità.
Non resistente ai raggi UV. Stabile ai raggi UV solo dopo la verniciatura finale

Produkty niezagruntowane, konieczne do pomalowania wysokiej jakości farbą.
Nieodporne na promieniowanie UV. Odporne na promieniowanie UV tylko po ostatecznym malowaniu.



Resistant to splitting. Dimensionally stable with correct installation according to the instructions and use of DecoFix adhesives

Bestand tegen splijten. Dimensioneel stabiel bij correcte installatie volgens de instructies en gebruik van DecoFix-lijmen
Résistant à la fissuration. Stabilité dimensionnelle avec une installation correcte selon les instructions et l'utilisation des adhésifs DecoFix
Keine Spaltbildung bei fachgerechter Anbringung. Dimensionsstabil bei korrekter Verlegung gemäß den Anweisungen und Verwendung von DecoFix-Klebstoffen
Resistente a las grietas. Estabilidad dimensional con una instalación correcta según las instrucciones y el uso de adhesivos DecoFix
Resistente alle spaccature. È stabile dimensionalmente con una corretta installazione secondo le istruzioni e l'uso degli adesivi DecoFix
Odporny na pękanie. Stabilny wymiarowo przy prawidłowym montażu zgodnie z instrukcjami i przy użyciu klejów DecoFix



Integrated V-fix for easy glueing

V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken
Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite für den optimalen Klebstoffauftrag
V-fix integrado para un pegado fácil
Scanalatura V-fix integrata per un facile incollaggio
Zintegrowany V-fix dla łatwego klejenia



Acoustically neutral

Akoestisch neutraal
Acoustique neutre
Akustisch neutral
Acústicamente neutro
Acusticamente neutro
Neutralny akustycznie



Heat resistance: max. 65°C | 149°F

Warmtebestendigheid: max. 65°C
Résistance à la chaleur: max. 65°C
Hitzebeständigkeit: Dimensionsstabil bis max. 65°C
Resistencia al calor: máx. 65°C
Resistenza al calore: max. 65°C
Odporność na ciepło: maks. 65°C

Technical info

Technische info
Informations techniques
Technische Informationen
Información técnica
Informazioni tecniche
Informacje techniczne



Composition: medium density polystyrene blend

Samenstelling: medium denseitspolystyreen
Composition: polystyrène de moyenne densité
Inhaltsstoff: medium Densitätspolystyrol
Composición: mezcla de poliestireno de densidad media
Composizione: miscela di polistirene a media densità
Skład: mieszanka polistyrenu o średniej gęstości



Hardness: 50-65 shore A

Hardheid: 50-65 shore A
Dureté: 50-65 shore A
Härte: 50-65 shore A
Durezza: 50-65 shore A
Durezza: 50-65 shore A
Twardość: 50-65 shore A



Density: ±70 kg/m³

Densiteit: ±70 kg/m³
Densité: ±70 kg/m³
Dichte: ±70 kg/m³
Densidad: ±70 kg/m³
Densità: ±70 kg/m³
Gęstość: ±70 kg/m³



Ozone depletion factor: 0 (CFC free)

Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC)
Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei)
Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)
Fattore di riduzione dell'ozono: 0 (senza CFC)
Współczynnik zubożenia warstwy ozonowej: 0 (bez CFC)




Contains no toxic products; free of asbestos, cyanides and formaldehyde

Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest, cyanides en formaldehyde
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiant, cyanides, formaldéhyde
Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest, Zyaniden und Formaldehyd
No contiene productos tóxicos; libre de asbestos, cianuros y formaldehído
Non contiene prodotti tossici; è privo di amianto, cianuri e formaldeide
Nie zawiera toksycznych produktów; wolny od azbestu, cyjanków i formaldehydu



Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%

Waterabsorptie (na 24u): < 0,1%
Absorption d'eau (après 24h): < 0,1%
Wasseraufnahme (nach 24h): < 0,1%
Absorción de agua (después de 24 horas): < 0,1%
Assorbimento d'acqua (dopo 24 ore): < 0,1%
Absorpcja wody (po 24 godzinach): < 0,1%.



Durofoam®: A+ VOC 0%

Indoor VOC (Volatile Organic Compounds) inhalation risk, scaled from A+ (very low emission) to C (high emission).

Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).
Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Inhalationsrisiko von VOC (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).
Riesgo de inhalación de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) en interiores, en una escala de A+ (muy baja emisión) a C (alta emisión).
Rischio di inalazione di VOC (Composti Organici Volatili) in ambienti interni, con scala da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).
Ryzyko wdychania VOC (lotnych związków organicznych) w pomieszczeniach, w skali od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).

Storage and installation conditions

Opslag- en plaatsingsvoorwaarden
 Conditions d'installation et de stockage
 Lager- und Installationsbedingungen
 Condiciones de almacenamiento y de instalación
 Condizioni di stoccaggio e installazione
 Warunki przechowywania i instalacji



Installation

Installatie
 Installatje
 Installation
 Installatión
 Installazione
 Instalacja



VIDEOS

Have a look at all our videos online

Bekijk al onze video's online
 Regardez toutes nos vidéos en ligne
 Schauen Sie sich alle unsere Videos online an
 Consulta todos nuestros vídeos online
 Guardate tutti i nostri video online
 Obejrzyj wszystkie nasze filmy online

ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX

VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX
 GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX
 VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX
 GARANTIA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX
 GARANZIA COMPLETA SOLO CON DECOFIX
 TYLKO PEŁNA GWARANCJA Z DECOFIX



GLUE CALCULATOR

See which glues to use and calculate the amount you need for the perfect installation

Bekijk welke lijmen te gebruiken en bereken de hoeveelheid die je nodig hebt voor de perfecte installatie
 Choisissez les colles à utiliser et calculez la quantité dont vous avez besoin pour une installation parfaite
 Wählen Sie die geeigneten Klebstoffe und berechnen Sie die Menge des benötigten Klebstoffs für eine perfekte Installation aus
 Veá qué adhesivos utilizar y calcule la cantidad que necesita para una instalación perfecta
 Scegli quali collanti utilizzare e calcola la quantità di adesivo di cui hai bisogno per un'installazione perfetta
 Wybierz odpowiednie kleje i oblicz ilość potrzebnego kleju do perfekcyjnej instalacji



Interior, porous and dry surface

Binnen, poreuze en droge ondergronden
 Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
 Innenräume, tragfähige saugfähige und trockene Untergründe
 Interior, superficies porosas y secas
 Superficie interna, porosa e asciutta
 Do wewnętrznych, porowatych i suchych powierzchni



Non-porous or humid surface

Niet-poreuze of vochtige ondergronden
 Surfaces non poreuses ou environnement humide
 Nicht-poröser/saugfähige Untergrund oder Feuchträume
 Superficies no porosas o ambientes húmedos
 Superficie non porosa o umida
 Nieporowata lub wilgotna powierzchnia



SEAL WALL/CEILING

Verbinding muur/plafond
 Collage mur/plafond
 Verbindung Wand/Decke
 Adherencia techos/paredes
 Collante per parete/soffitto
 Połączenie sufit/ściana



DecoFix Pro
 Strong, water-based acrylic installation adhesive

FDP500 310 ml > 7-8 m | 10.5 oz > 23-26 ft
 FDP600 4200 ml > 65-110 m | 142 oz > 213-261 ft



DecoFix Power
 Very strong MS-Polymer-based installation adhesive

FDP700 290 ml > 7-8 m | 9.8 oz > 23-26 ft



JOINTS BETWEEN MOULDINGS

Verbinding tussen profielen
 Joints entre les profils
 Nahtverbind. zwischen Profilen
 Uniones de los perfiles
 Giunte tra i profili
 Połączenia między listwami



DecoFix Ultra
 Polymer-based adhesive

FX400 270 ml > min. 80 m | 9.13 oz > 262 ft



FILLER & FINISHING

Vullen en afwerking
 Enduit et finition
 Verfugen und Endbearbeitung
 Relleno y acabado
 Stucco e finitura
 Wypełniacz i wykończenie



DecoFiller
 Ready to use lightweight acrylic filler

FL300 310 ml > 30 m | 10.5 oz > 98 ft



Paint
 Verf
 Peinture
 Farbe
 Pintura
 Pittura
 Farba



Our products have a matte primed surface for smooth painting and excellent adhesion. UV-stable only after final painting. Use water-based paint or test alternatives. Orac is not liable for post-manipulation results. Follow paint supplier instructions.

Onze producten hebben een mat gegrond oppervlak voor soepel schilderen en uitstekende hechting. Gebruik verf op waterbasis of test alternatieven. Orac is niet aansprakelijk voor resultaten na bewerking. Volg de instructies van de verfleverancier.

Nos produits sont dotés d'une primaire d'accroche mate pour une peinture lisse et une excellente adhérence. Utiliser une peinture à base d'eau ou tester d'autres solutions. Orac n'est pas responsable des résultats obtenus après manipulation. Suivre les instructions du fournisseur de peinture.

Unsere Produkte haben eine matte, grundierte Oberfläche für einen reibungslosen Anstrich und eine hervorragende Haftung. UV-beständig erst nach der Endlackierung. Verwenden Sie Farben auf Wasserbasis oder testen Sie Alternativen. Orac übernimmt keine Haftung für die Ergebnisse nach der Verarbeitung. Befolgen Sie die Anweisungen des Farblieferanten.

Nuestros productos tienen una superficie imprimada mate para facilitar la pintura y lograr una excelente adherencia. Son resistentes a los rayos UV solo después de la pintura final. Utiliza pintura a base de agua o prueba alternativas. Orac no se hace responsable de los resultados posteriores a la manipulación. Sigue las instrucciones del proveedor de pintura.

I nostri prodotti hanno una superficie di fondo opaca per una pittura liscia e un'adesione eccellente. Usare vernici a base d'acqua o testare alternative. Orac non è responsabile dei risultati post-manipolazione. Seguire le istruzioni del fornitore di vernici.

Nasze produkty mają matową, zagruntowaną powierzchnię zapewniającą gładkie malowanie i doskonałą przyczepność. Odporne na promieniowanie UV tylko po ostatecznym malowaniu. Używaj farby na bazie wody lub przetestuj alternatywy. Orac nie ponosi odpowiedzialności za wynik testu innych farb. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy farby.